

DESCRIPTIFS NEUTRES

KEIM GRANITAL:

Peinture silicate extérieure prête à l'emploi.

Peinture silicate selon VOB/C DIN 18 363 2.4.1, prête à l'emploi, résistant aux intempéries, non filmogène, contenant des pigments anorganiques stables aux UV et des matières de charges minérales.

Le produit est d'un aspect mat profond minéral, ininflammable (DIN 4102-A2), résistant à la chaleur, résistant aux gaz industriels et aux pluies acides.

Totalement exempt de solvants (C.O.V.).

Degré de brillance spéculaire de 1,5% sous un angle de 85°, pH proche de 11, très perméable à la vapeur d'eau ($S_d \leq 0,01m$ et coefficient $V \geq 2000 \text{ g}/(m^2 \cdot d)$), coefficient d'absorption d'eau (24h) $w < 0,1 \text{ kg}/(m^2 \cdot h^{0,5})$ (épaisseur de couche de classe III ($< 0,1$) d'approx. 338 μm) selon DIN EN 1062-3.