



FICHE TECHNIQUE

KEIM DOLOMITSPACHTEL

1. DESCRIPTION

Enduit minéral en pâte, prêt à l'emploi, pour l'intérieur (part organique < 3%). Les charges de marbre dolomitique blanc contenues dans l'enduit DOLOMIT lui confère un pouvoir garnissant maximal ainsi qu'une mise en œuvre particulièrement aisée.

2. DESTINATION

KEIM Dolomitspachtel permet l'enduisage de surfaces entières sur enduits ou sur béton ainsi que les rebouchages partiels et l'enduisage des joints de plaques de plâtre (avec bande à joints). L'enduit DOLOMIT peut être utilisé sur des supports minéraux, organiques ou mixtes sur murs ou plafonds.

Domaines d'emploi

Intérieur

Couleur

Blanc

3. PROPRIÉTÉS

- Pouvoir garnissant maximum.
- Applicable sur tous types de supports.
- Applicable sur surfaces complètes ou partiellement.
- Mise en œuvre simple.
- Applicable en machine (projection airless) ou à la main.
- Peut être tiré à zéro.
- Facilement ponçable.
- Minéral, part organique < 3%.

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Epaisseur d'application : 0 - 4mm
- Granulométrie : 0 - 0,1mm
- Densité : 1,8 g/cm³
- Résistance de diffusion à la vapeur d'eau : $S_d = 0,02$ m pour 1mm d'épaisseur
- pH : env.9

5. APPLICATION DU PRODUIT

Préparation des fonds

Les supports seront conformes aux prescriptions du DTU 59.1. Ils doivent être propres, sains, secs et solides.

Éliminer les particules non adhérentes, poussières, efflorescences, graisses, algues et mousses par grattage, brossage, lavage haute pression ou par tout traitement adapté. Sur les bétons, il est conseillé de ne pas dépasser une humidité résiduelle de 3%.

Mise en œuvre

KEIM Dolomitspachtel est prêt à l'emploi. Appliquer en fine couche à la lisseuse. Épaisseur maximum 4 mm. Reboucher au préalable les imperfections les plus grossières.

En cas d'entoilage, appliquer une première couche (env.2 mm), maroufler la toile à l'aide d'une lisseuse ou d'un rouleau sec, puis éliminer les excédents d'enduit. Après séchage de la 1ère couche, appliquer la seconde couche à la lisseuse.

Temps de séchage

Le temps de séchage dépend de l'épaisseur des couches, de la température et de l'humidité de l'air. Temps de séchage moyen: 8-10 h.

Attention:

Après ponçage de l'enduit, bien dépoussiérer la surface et appliquer la sous-couche KEIM Soliprim. Appliquer au rouleau et non à la brosse.

Recouvrement

Recouvrable par toutes les peintures minérales d'intérieur KEIM.

Conditions climatiques

Température ambiante et du substrat supérieure à +5°C.

Consommation

Environ 1,8 kg/m² par mm d'épaisseur pour un enduisage total.

Les consommations indiquées sont des valeurs de référence sur support lisse. Elles dépendent fortement de l'état du support, de sa capacité d'absorption, de la technique de mise en œuvre et devront être déterminées avec exactitude par essais sur chantier.

Nettoyage du matériel

Nettoyer les outils à l'eau aussitôt après usage.

6. CONDITIONNEMENT

Seau de 8 kg et 18 kg.



7. CONSERVATION

Sous abri, 12 mois en emballage d'origine non ouvert, à une température comprise entre +5° et +35°C.

8. DESTRUCTION

Code CED: 08 01 12

Ne recycler que les emballages vides.

9. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Giscode : D1

Éliminer immédiatement les projections de peinture avec une éponge humide. Tenir hors de portée des enfants.

Consulter la fiche de sécurité du produit.

En cas de doute sur la surface et/ou l'application, consulter notre conseiller. Les conseils et méthodes de travail que nous fournissons tiennent compte des derniers développements de nos produits. Nous garantissons la qualité de nos produits, mais déclinons toute responsabilité concernant leur application. Nous fournissons uniquement selon nos conditions générales de vente (CGV).

