



FICHE TECHNIQUE

KEIM LASURE-RESTAURO®

1. DESCRIPTION

Lasure minérale prête à l'emploi, à base d'un double liant silicate de potassium/sol de silice, conforme à la norme AFNOR 30808 Famille 1- Classe 1b1 (parts organiques <5%).

2. DESTINATION

Destinée à la réalisation de patines d'uniformisation sur les pierres présentant des différences d'aspect ou de couleur (vieillesse hétérogène, pierres réparées, pierres neuves).

La KEIM Lasure-Restauro peut également être utilisée pour réaliser des finitions de type badigeon ou patine sur des maçonneries à parement de brique ainsi que des patines de vieillissement sur enduit de façade. Peut être appliquée en finition transparente ou opacifiante en fonction de l'uniformisation recherchée.

Classification AFNOR : NFT 36 005 - Famille 1 - Classe 1b

Domaines d'emploi : Extérieur / intérieur

Aspect : Mat minéral profond

3. PROPRIÉTÉS

- Estompe les défauts d'aspect de la pierre (taches, différences de teinte, réparations, incrustations, etc.).
- Met en valeur les parements sans modifier l'aspect de surface.
- Protège la pierre contre les eaux de ruissellement et la pénétration de sels nocifs.
- Non filmogène.
- Perméabilité à la vapeur d'eau exceptionnelle qui favorise la respiration de la pierre.
- Régulation d'absorption des eaux de pluie.
- Incombustible (M0 sur support M0).
- Aspect mat minéral, grande luminosité.
- Parfaitement résistant aux UV (pigments minéraux); aucune perte de teinte dans le temps.
- Ecologique, sans solvant ni COV.
- Propriétés algicides et germicides.
- Grande facilité d'application.

Caractéristiques

- Densité (à 20°C) : Env. 1,1- 1,3 g/cm³
- Résistance à la diffusion de vapeur d'eau : S_d < 0,01 m

Couleurs : disponible dans toutes les teintes du nuancier KEIM Exclusiv et du nuancier pierre KEIM Naturstein. teintes spéciales sur demande.

4. APPLICATION DU PRODUIT

Préparation du support

Les supports seront conformes aux prescriptions du DTU 59.1. Ils doivent être propres, sains, secs, et absorbants. Eliminer les particules non adhérentes, poussières, efflorescences, graisses, algues et mousses par grattage, brossage ou lavage haute pression ou par tout traitement adapté. Sur les pierres très poreuses, appliquer une couche d'impression régulatrice d'absorption avec le KEIM Fixatif-Restauro. Ne pas appliquer sur anciennes peintures organiques et sur enduits synthétiques. Eliminer par décapage chimique ou mécanique les anciens revêtements de peinture ou de lasure. Ne pas appliquer sur bois, métal et plastique !

Mise en œuvre

La KEIM Lasure-Restauro s'applique en 2 couches à la brosse. En extérieur, l'application de 2 couches est nécessaire pour assurer une bonne résistance de la patine aux intempéries. Pour obtenir une finition très transparente, il est possible de n'appliquer qu'une seule couche de KEIM Lasure-Restauro si une couche d'impression transparente KEIM Fixatif-Restauro a été appliquée au préalable sur la pierre. Pour plus de détails concernant l'application de la KEIM Lasure-Restauro, se reporter aux prescriptions particulières du Cahier Technique.

Dilution

Diluer les 2 couches avec le KEIM Fixatif-Restauro. Le degré de dilution sera fonction de la transparence souhaitée : 1 volume de KEIM Lasure-Restauro pour 1 à 20 volumes de KEIM Fixatif-Restauro (cf. Cahier Technique). Ne jamais diluer à l'eau.

Conditions d'application

Température ambiante et du substrat supérieure à 5°C. Hygrométrie max. 80%. Ne pas appliquer en plein soleil, sur support surchauffé et par vent fort. Protéger la façade de la pluie.

Temps de séchage (20°C)

Recouvrable : 12 heures

Consommation

		Conso. totale pour 2 couches	dont LASURE-RESTAURO	dont FIXATIF-RESTAURO
		l/m ²	l/m ²	l/m ²
FINITION	Dilution 1:1 (badigeon)	0,30	0,15	0,15
	Dilution 1:3 (patine)	0,25	0,05	0,20
	Dilution 1:10 (eau forte)	0,15	0,01	0,15

Consommations moyennes constatées sur pierre lisse moyennement absorbante (pour 2 couches).

Consulter la fiche de données de sécurité du produit.

En cas de doute sur la surface et/ou l'application, consulter notre conseiller. Les conseils et méthodes de travail que nous fournissons tiennent compte des derniers développements de nos produits. Nous garantissons la qualité de nos produits, mais déclinons toute responsabilité concernant leur application. Nous fournissons uniquement selon nos conditions générales de vente (CGV).

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils à l'eau aussitôt après usage.

Mise à la teinte

Toutes les teintes du nuancier KEIM Exclusiv et du nuancier pierre KEIM Naturstein sont disponibles. Teintes spéciales sur demande. Ne pas employer de colorants universels.

5. CONDITIONNEMENT

Seau plastique 1 l, 5 l et 15 l

6. CONSERVATION

Sous abri, 1 an en emballage d'origine non ouvert, à une température comprise entre +5° et +35°C. Ne pas exposer en plein soleil et à la chaleur. Bien refermer les emballages entamés.

7. DESTRUCTION

Décision CE relative aux déchets n°08 01 12

Ne recycler que des emballages vides.

8. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Giscode : M-SK 01

Protéger les surfaces qui ne sont pas à peindre (par ex. le verre, la pierre naturelle, la céramique, etc.) par des moyens adaptés. Nettoyer immédiatement avec beaucoup d'eau les projections sur les surfaces avoisinantes ou les aires de circulation. Se protéger les yeux et la peau des éclaboussures. Tenir hors de la portée des enfants.



KEIM BELGIUM
 P.O Box 1062 / 1300 BB Almere
 +31 36 5320 620
www.keimpeintures.be / www.keimexclusief.be
vente@keimpeintures.be