



## FICHE TECHNIQUE

# KEIM ECOBASE

### 1. DESCRIPTION

Sous-couche minérale d'intérieur au silicate de potassium prête à l'emploi. Conforme à la norme NFT 36-005 Famille I, Catégorie 1b1 (produits contenant au plus 5% de composés organiques selon le fascicule de documentation FD T 30-808).

### 2. DESTINATION

KEIM Ecobase est destinée à égaliser les structures et les absorptions de fonds hétérogènes, ECOBASE permet également une meilleure adhérence de la finition ECOSIL-ME sur anciens fonds peints, sur plâtre neuf et plaques de plâtre. Recouvrement par une couche de finition ECOSIL-ME. Disponible en blanc uniquement.

#### Caractéristiques techniques

- Densité (à 20°C) : env. 1,4 – 1,6 g/cm<sup>3</sup>.
- Perméabilité à la vapeur d'eau : Sd < 0,03 m.

#### Propriétés

- Excellente perméabilité à la vapeur d'eau, régulation des échanges d'humidité des parois.
- Très bonne adhérence sur anciennes peintures (sauf laques).
- Pouvoir d'égalisation des structures et des absorptions.
- Très bon pouvoir couvrant.
- Ecologique : exempt de solvants, COV, plastifiants, biocides.
- Propriétés algicides et germicides.
- Grande facilité d'application.

#### Mise à la teinte

La sous-couche Ecobase est disponible uniquement en blanc et ne doit pas être teintée. L'addition de tout colorant est susceptible de modifier les performances du produit.

### 3. APPLICATION DU PRODUIT

#### Préparation du support

Les supports seront conformes aux prescriptions du DTU 59.1. Ils doivent être propres, sains, secs, et solides. Eliminer les particules non adhérentes,

poussières, efflorescences, par grattage, brossage, lavage ou par tout traitement adapté.

- Enduits chaux, ciment, bétons non peints : Egrenage, brossage, époussetage puis application d'une couche d'impression SOLIPRIM
- (en cas de forte absorption ou d'absorption non uniforme seulement).
- Enduits de plâtre non peints : Brossage, époussetage puis application d'une couche d'impression SOLIPRIM.
- Plaques de plâtre cartonnées / carreaux de plâtre : Ponçage, époussetage puis application d'une impression SOLIPRIM.
- Anciennes peintures : Ponçage des peintures brillantes et satinées, époussetage. Elimination des anciens badigeons par brossage, grattage ou lessivage puis application d'une couche d'impression SOLIPRIM.

N.B. : Il est recommandé de décaper les anciennes peintures très filmogènes peu perméables aux échanges de vapeur d'eau. Ne pas appliquer sur bois, métal et plastique.

#### Mise en oeuvre :

La sous-couche ECOBASE s'applique en 1 couche à la brosse carrée ou au rouleau (mèche moyenne) sur support préalablement préparé.

#### Dilution :

Ne pas diluer.

#### Conditions climatiques :

Température ambiante et du subjectile supérieure à 5°C. Hygrométrie max. 60%.

#### Temps de séchage

Recouvrable : min. 6 heures

#### Consommation

Env. 0,2 l/m<sup>2</sup> par couche. Les consommations indiquées sont des valeurs de référence sur support lisse. Elles dépendent fortement de l'état du support, de sa capacité d'absorption, de la technique de mise en œuvre et devront être déterminées avec exactitude par essais sur chantier.



Nettoyage des outils

Nettoyer à l'eau immédiatement après usage.

#### 4. CONDITIONNEMENT

Seau plastique 5 l et 15 l

#### 5. STOCKAGE

Se conserve env. 12 mois si conservé dans emballage fermé au frais et à l'abri du gel. Protéger contre la chaleur et l'exposition directe au soleil. Bien refermer les emballages entamés.

#### 6. DESTRUCTION

Code CED n°08 01 12.

Ne recycler que des emballages vides.

#### 7. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Giscode : pas d'application

.

Consulter la fiche de données de sécurité du produit.

En cas de doute sur la surface et/ou l'application, consulter notre conseiller. Les conseils et méthodes de travail que nous fournissons tiennent compte des derniers développements de nos produits. Nous garantissons la qualité de nos produits, mais déclinons toute responsabilité concernant leur application. Nous fournissons uniquement selon nos conditions générales de vente (CGV).



KEIM BELGIUM  
P.O Box 1062 / 1300 BB Almere  
+31 36 5320 620  
[www.keimpeintures.be](http://www.keimpeintures.be) / [www.keimexclusief.be](http://www.keimexclusief.be)  
[vente@keimpeintures.be](mailto:vente@keimpeintures.be)