



FICHE TECHNIQUE

KEIM LIANT-FIXATIF

1. DESCRIPTION

Il agit comme anti-poussière ou comme liant, diluant et agent fixant. Il est fabriqué à partir du silicate de potassium liquide pur utilisé dans les peintures minérales KEIM à la durée de vie extra-longue.

2. DESTINATION

Il peut être utilisé en tant que protection anti-poussière sur bétons bruts. Il est également utilisé en tant que liant et diluant pour les systèmes de peintures à deux composants à partir de silicate de potassium pur (technique B).

Une fois dilué, KEIM Liant-Fixatif peut être utilisé pour maîtriser ou réduire l'absorption de subjectiles minéraux très absorbants. Les subjectiles minéraux à base de silice peuvent être fixés et consolidés.

3. PROPRIÉTÉS

- Se lie de façon permanente avec le subjectile par silicification
- Extrêmement résistant aux intempéries
- Non filmogène
- Excellente perméabilité à la vapeur d'eau
- Haut pouvoir adhésif
- Action fixant
- Non inflammable
- Incombustible
- Extrêmement résistant aux UV
- Limite la croissance de champignons et moisissures
- Résistant à la pollution atmosphérique
- Excellent profil écologique, faible impact environnemental
- Ne contient aucun ajout organique.

Caractéristiques techniques

- Densité (à 20°C) : env. 1,17 g/cm³
- pH : env. 11

Coloris

jaune clair

4. APPLICATION DU PRODUIT

Préparation du support

Les supports seront conformes aux prescriptions du DTU 59.1. Ils doivent être propres, sains, secs et solides et non gras.

Mise en œuvre

Pour le prétraitement de subjectiles très absorbants ou en tant qu'anti-poussière sur subjectiles minéraux à base de silice : appliquer un mélange d'eau et de KEIM Liant-Fixatif 1 : 1 ou 1 : 2 avec une brosse. (Technique B).

Conditions climatiques

Température ambiante et celle du subjectile doivent être supérieures à +5°C pendant l'application et le séchage.

Temps de séchage

Un temps de séchage d'au minimum 12 heures doit être respecté entre le prétraitement du subjectile et l'impression, de même qu'entre différentes couches de revêtements.

Consommation

Sur une surface lisse : env. 0,1 l/m² de KEIM Liant-Fixatif par couche (environ autant d'eau).

Nettoyage du matériel

Nettoyer les outils à l'eau aussitôt après usage.

5. CONDITIONNEMENT

Seau métallique de 1 l, 4 l et 24 l.

6. STOCKAGE

Sous abri, 12 mois en emballage d'origine non ouvert, à une température comprise entre +5°C et +35°C.

Ne pas exposer en plein soleil ou à la chaleur.

7. DESTRUCTION

Code CED : 08 01 12

Ne recycler que les emballages vides.



8. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Giscode : M-SK 02

KEIM Liant-Fixatif est alcalin. Protéger les surfaces qui ne sont pas à peindre (vitrages, menuiseries, etc.) et éliminer immédiatement les projections de peinture avec une éponge humide. Tenir hors de portée des enfants.

Consulter la fiche de sécurité du produit.

En cas de doute sur la surface et/ou l'application, consulter notre conseiller. Les conseils et méthodes de travail que nous fournissons tiennent compte des derniers développements de nos produits. Nous garantissons la qualité de nos produits, mais déclinons toute responsabilité concernant leur application. Nous fournissons uniquement selon nos conditions générales de vente (CGV).

