



## FICHE TECHNIQUE

# KEIM STUCASOL®-FONDO

## 1. DESCRIPTION

Régulateur de fond et sous-couche d'accroche chargée, de même teinte que le Revêtement Minéral Epais KEIM Stucasol.

Liant : Sol-Silicate.

## 2. DESTINATION

Permet de réguler l'absorption du support et d'améliorer l'accroche de KEIM Stucasol, particulièrement sur un sous enduit nouvellement dressé.

## 3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Densité : env. 1,6 g/cm<sup>3</sup>
- Diffusion en équivalence de couche d'air :  $s_d < 0,01$  m

### Propriétés

Bonne adhérence, bonne perméabilité de la vapeur d'eau et bon régulateur d'absorption.

### Teintes

Disponible en blanc naturel et teinté dans toutes les couleurs du nuancier KEIM EXCLUSIV.

## 4. APPLICATION DU PRODUIT

### Préparation des fonds

Le support doit être sain, sec et propre. Eliminer les particules non adhérentes, poussières, graisses et autres limitant l'accroche.

### Mise en œuvre

Mélanger avant utilisation ; si nécessaire, diluer avec max. 10% de KEIM Fixatif-Soldalan. KEIM Stucasol-Fondo peut être appliqué au pinceau ou au rouleau.

### Conditions climatiques

Ne pas appliquer en dessous de +5°C (température de l'air et du support) et respecter les temps de séchage. Ne jamais appliquer KEIM Stucasol en cas de rayonnement de soleil direct, ni sur les supports exposés au soleil, ni en cas de pluie ou de vents forts. Protéger les surfaces traitées contre le vent et la pluie par les mesures appropriées.

### Temps de séchage (20°C)

Environ 2 à 6 heures en fonction de la température et de l'humidité relative de l'air.

### Consommation

env. 0,25 kg/m<sup>2</sup>.

Les consommations indiquées sont des valeurs de référence sur support lisse. Elles dépendent fortement de l'état du support, de sa capacité d'absorption, de la technique de mise en œuvre et devront être déterminées avec exactitude par des essais sur chantier.

### Nettoyage des outils

Nettoyer à l'eau immédiatement après usage.

## 5. CONDITIONNEMENT

Seau de 5 et 25 kg

## 6. STOCKAGE

Dans un endroit sec, frais et hors gel, 6 mois en emballage d'origine non ouvert.

## 7. DESTRUCTION

Code CED n°08 01 12.

Ne recycler que des emballages vides.

## 8. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Giscode : M-SK 01

Protéger les surfaces qui ne sont pas à peindre (par ex. le verre, la pierre naturelle, la céramique, etc.) par des moyens adaptés. Nettoyer immédiatement avec beaucoup d'eau les projections sur les surfaces avoisinantes ou les aires de circulation. Se protéger les yeux et la peau des éclaboussures. Tenir hors de la portée des enfants.

Consulter la fiche de données de sécurité du produit.

En cas de doute sur la surface et/ou l'application, consulter notre conseiller. Les conseils et méthodes de travail que nous fournissons tiennent compte des derniers développements de nos produits. Nous garantissons la qualité de nos produits, mais déclinons toute responsabilité concernant leur application. Nous fournissons uniquement selon nos conditions générales de vente (CGV).



KEIM BELGIUM  
P.O Box 1062 / 1300 BB Almere  
+31 36 5320 620  
[www.keimpeintures.be](http://www.keimpeintures.be) / [www.keimexclusief.be](http://www.keimexclusief.be)  
[vente@keimpeintures.be](mailto:vente@keimpeintures.be)

