



FICHE TECHNIQUE

KEIM TURADO

1. DESCRIPTION

KEIM Turado est un enduit de rénovation universel renforcé en fibres, de couleur blanc naturel, pouvant être appliqué à l'intérieur comme à l'extérieur. KEIM Turado est conforme à la catégorie de mortiers GP CS II, conformément à la norme NF EN 998-1.

2. DESTINATION

KEIM Turado peut être utilisé sur tous supports minéraux cohésifs et sur anciens enduits dont les catégories de mortiers correspondent aux classes CS II, CS III et CS IV, ainsi que sur peintures et enduits organiques en intérieur et en extérieur.

KEIM Turado est utilisé pour recouvrir (parement) et égaliser d'anciens enduits ou peintures en très fines épaisseurs et ce, jusqu'à 12 mm par couche. Il convient idéalement comme base d'enduit pour couche armée (en combinaison avec KEIM treillis d'armature standard) ou comme couche d'adhérence sur surfaces de béton lisses.

KEIM Turado est particulièrement adapté pour des finitions poncées ou feutrées.

Ne convient pas pour une utilisation sur des supports plasto-élastiques ou saponifiants.

3. PROPRIETES

- Très grande blancheur
- Très facile à talocher
- Très bonne tenue
- Faible tension lors du durcissement
- Renforcé en fibres

Caractéristiques

- Résistance à la compression : CS II (env. 4N/mm²)
- Granulométrie : env. 1,0 mm
- Absorption d'eau : W1 (EN 998-1)
- Couleur : blanc naturel
- Absorption d'eau capillaire : W1 (selon NF EN 998-1)

4. APPLICATION DU PRODUIT

Préparation

Vérifier au préalable la résistance à la traction du support.

Les parties non adhérentes d'anciennes peintures doivent être éliminées mécaniquement ou par nettoyage à haute pression. Les substances séparatrices, telles les huiles de décoffrage doivent être éliminées des surfaces de béton. Sur supports très irréguliers, égaliser la surface au préalable avec KEIM Turado.

Application

Mélanger KEIM Turado (25kg) avec env. 6,1 L à 6,6 L d'eau propre à l'aide d'un malaxeur afin d'obtenir une consistance pâteuse et sans grumeau et laisser reposer brièvement. Le temps ouvert est de 90 minutes environ, en fonction des conditions atmosphériques. Si le produit se fige, mélangez-le à nouveau avec de l'eau. Le produit peut être appliqué manuellement ou à la machine à projeter.

Épaisseur de couche

Application en une ou plusieurs couches, par couches comprises entre 3 et 12 mm.

Renforcement

KEIM Turado doit être appliqué avec une force uniforme sur le support, que ce soit lors d'une application simple ou bien lors d'une reprise d'enduit. Poser le treillis d'armature sur une couche fraîche de KEIM Turado, maroufler l'armature en veillant à un recouvrement de lés de 10 cm, puis appliquer à nouveau, frais dans frais, une seconde couche fine de KEIM Turado.

Finition

Lors de l'application comme couche de finition, lisser puis talocher avec une taloche éponge.

Consommation

Env. 1,35 kg /m² par mm d'épaisseur de couche.

Conseils particuliers

Protéger la couche encore fraîche de KEIM Turado du soleil, du vent et de la pluie, ainsi que d'un séchage trop rapide. Pendant les phases d'application et de séchage, les températures d'application et de support doivent être supérieures à 5°C. Ne pas appliquer en plein soleil, sur support surchauffé, par vent fort et par risque de gel. Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Temps de séchage entre chaque couche : 1 jour par mm d'épaisseur de couche précédemment appliquée.



FICHE TECHNIQUE – KEIM TURADO

Avant d'appliquer un revêtement de peinture, le support doit sécher pendant au moins 10 jours.

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils à l'eau aussitôt après usage.

5. CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg

6. STOCKAGE

Sous abri, 12 mois en emballage d'origine non ouvert, à une température comprise entre +5° et +35°C.

7. DESTRUCTION

Décision CE relative aux déchets n° 17 01 01.

Ne recycler que des emballages vides.

8. CONSIGNES DE SECURITE

Giscode : ZP 1

Le ciment et la chaux mélangés à l'eau ont des propriétés alcalines. Protéger les surfaces qui ne sont pas à peindre (par ex. le verre, la pierre naturelle, la céramique, etc.) par des moyens adaptés. Nettoyer immédiatement avec beaucoup d'eau les projections sur les surfaces avoisinantes ou les aires de circulation. Se protéger les yeux et la peau des éclaboussures. Tenir hors de la portée des enfants.

Consulter la fiche de données de sécurité du produit.

En cas de doute sur la surface et/ou l'application, consulter notre conseiller. Les conseils et méthodes de travail que nous fournissons tiennent compte des derniers développements de nos produits. Nous garantissons la qualité de nos produits, mais déclinons toute responsabilité concernant leur application. Nous fournissons uniquement selon nos conditions générales de vente (CGV).



KEIM BELGIUM
P.O Box 1062 / 1300 BB Almere
+31 36 5320 620
www.keimexclusif.be
vente@keimpeintures.be